



สีเคลือบเงาแอลคิต เบเยอร์ คูล ซูเปอร์กลอส อินามเมล

สีน้ำมันสะท้อนความร้อน เนื้อสีขึ้นเงางาม ทนทาน สำหรับพื้นผิวโลหะและผิวไม้

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	สีเคลือบเงาแอลคิต เบเยอร์ คูล ซูเปอร์กลอส อินามเมล เป็นสีเคลือบเงาสำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลคิตเรซินชนิดพิเศษ ไม่เหลืองตัว พسمเบ็ดสีที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีน้ำมันทั่วไป ฟิล์มสีกลบมิด มีความทนต่อสภาวะที่รุนแรงของภูมิประเทศในแถบเอเชีย ให้ความสะดวกของสีและความเงางามได้ยาวนาน ทั้งยังช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราเหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ และผิวไม้ สามารถใช้สำหรับตกแต่งภายนอกและภายในอาคารเช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร สะพาน และเหล็กต่างๆ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว		
คุณสมบัติสำคัญ	* สะท้อนรังสีความร้อนได้มากกว่าสีน้ำมันทั่วไป * ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 25% * เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด พสมใช้งานได้พื้นที่มากกว่า * ให้ความสวยงามของสี และเงางามได้ยาวนาน * ช่วยป้องกันสนิมเหล็กที่มาทำลายโครงสร้างอาคาร * ช่วยป้องกัน ยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ * ไม่พสมสารปรอท และสารตะกั่ว		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน) * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน) * ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	- - 35	- - 40	- - เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีน้ำมัน * ลักษณะฟิล์มสี : เงา * เวตสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คูล สีเคลือบเงาสำหรับภายนอกและภายใน" * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 58% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) - แห้งสัมผัสได้ : 2 - 3 ชั่วโมง - เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 10 ชั่วโมง - เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดวาบไฟ : 38 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดทันที * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การพสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ประมาณ 5 - 15%		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคฟรี่ เบอร์ เอ็ม-001 * พ่นสีที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นพ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีเคลือบเงาแอลคิต เบเยอร์ คูล ซูเปอร์กลอส อินามเมล ดีที่สุด * สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล สีรองพื้นน้ำมันสะท้อนความร้อน เบอร์ ซี-4500 * สีทับหน้า : สีเคลือบเงาแอลคิต เบเยอร์ คูล ซูเปอร์กลอส อินามเมล จำนวน 1 เที่ยว จำนวน 2 - 3 เที่ยว		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่างสุดคม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มาตรฐานอุตสาหกรรม 327-2553 สีเคลือบเงาอัลคิต		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

