

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ นาโนโปร สีน้ำอะคริลิก สีคุณภาพสูงผลิตจากสารนาโนอะคริลิก ที่สามารถแทรกซึมได้ลึกและพองสีพิเศษที่ปิดพื้นผิวได้ดี สำหรับใช้งานภายนอกและภายในอาคาร ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	* ง่าย ไร้ฝุ่นที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี * ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ นาโนโปร สีน้ำอะคริลิก เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวอาคาร รวมทั้งงานอิฐ ปูนฉาบ คอนกรีต ภายนอกและภายใน เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	35	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เจตสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ นาโนโปร สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอก เบอร์ สี-94xx" * เนื้อสีโดยปริมาตร : 42% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) - แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที - เวลาแห้งก่อนทา : มากกว่า 4 ชั่วโมง - เวลาแห้งใช้งานได้ : 12 - 24 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : -		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง กรณีต้องการให้ผสมด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำประปาได้ไม่เกิน 5%) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ ผสมน้ำสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 10 - 20%		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคัวชเบอร์ 3600 * การเตรียมพื้นผิว : พูนิงที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนค ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีน้ำภายในอะคริลิก เบเยอร์ นาโนโปร ดีที่สุด * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์ นาโนโปร สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 9400 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ นาโนโปร สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ สี-94xx จำนวน 2 - 3 เที่ยว * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวปูนเก่าหรือเป็นปูนขรุขระมาก * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-11090 จำนวน 1 เที่ยว * สีรองพื้น : เบเยอร์ นาโนโปร สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอร์ 9400 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ นาโนโปร สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ สี-94xx จำนวน 2 - 3 เที่ยว		
การเก็บรักษา	* ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น * อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ * ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	* ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ * อย่างสุดคม * หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ * ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.272-2541 สีสียัลชัน		
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : กันยายน 2554

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ นาโนโปร สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน