



ข้อมูลทางวิชาการ เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ แม็กซ์ สีเกรดพรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ แม็กซ์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูงระดับพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร การปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง คราบไขมันหรือสิ่งสกปรก ฟิล์มสีแข็งแรงคงทนต่อทุกสภาพอากาศ สีสวยงามทนนานนับ 10 ปี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย ได้เนื้อที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม * ช่วยป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน * การปกปิดพื้นผิวที่เรียบด้วยซูเปอร์ไททาเนียม Ti-Pure®จาก DuPont™ * การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี ไม่ลอกหลุด * ทนทานต่อแสงแดดให้สีสวยสดใสเสมอ * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี * ทนทานต่อการขัดถู สามารถขัดล้าง ทำความสะอาดได้ดี * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี			
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ แม็กซ์ เหมาะสำหรับการใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน พื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษในการทำความสะดวกตัวเอง และป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน			
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)		30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)		0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามกฎกระทรวง) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)		33	38	35
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก 100% * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา และ เงา * เดคซี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 10 - 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดควบไพบ : -			
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% 			



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ
ปรับปรุงเมื่อ : มีนาคม 2555
หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ แม็กซ์