

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูงระดับพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร การปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง คราบไขมันหรือสิ่งสกปรก ฟิล์มสีแข็งแรงคงทนต่อทุกสภาพอากาศ สีสวยงามนานนับ 10 ปี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย ได้เนื้อที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม * ช่วยป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน * การปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยมด้วยซูเปอร์ไททาเนียม Ti-Pure® จาก DuPont™ * การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี ไม่ลอกล่อน * ทนทานต่อแสงแดดให้สีสวยสดใสเสมอ * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี * ทนทานต่อการขัดถู สามารถขัดล้าง ทำความสะอาดได้ดี * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี			
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ เหมาะสำหรับการใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน พื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษในการทำ ความสะอาดตัวเอง และป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน			
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)		0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)		0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)		35	40	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี * ลักษณะฟิล์มสี * เฉดสี * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) * ความท่งงจำเพาะ * เนื้อสีโดยปริมาตร * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ เวลาแห้งก่อนทากับ เวลาแห้งใช้งานได้ * จุดควบไ : สีน้ำอะคริลิก 100% : กึ่งเงาทั้งด้าน : ตามแก้ตาสีลอก เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ : - : - : - : 10 - 30 นาที : 2 ชั่วโมง : 4 - 6 ชั่วโมง : -			
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ * การเจือจาง * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน * การผสมก่อนการใช้งาน : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 0 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 10%			
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว * ระบบสี : คำแนะนำ : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบปูนละออง ส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด กึ่งไว้ให้แห้ง : ช่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิว ด้วยสีโป๊ว เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 จัดแต่งให้เรียบก่อนทา : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : สีเบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 (สำหรับโป๊ว)จำนวน 1 - 2 เที่ยว : สีรองพื้นปูนใหม่กับค่าง เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ เบอร์ อี-3000 (สำหรับปูนใหม่)จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่าหรือกรณีเป็นปูนชอล์กมาก * สีรองพื้น : สีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ เบเยอร์ เบอร์ บี-1900 (สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่)จำนวน 1 เที่ยว : สีรองพื้นปูนใหม่กับค่าง เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ เบอร์ อี-3000จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์จำนวน 2 - 3 เที่ยว : กรณีพื้นผิวมีความชื้นสูง ให้รองพื้นด้วย สีรองพื้นเอนกประสงค์ เบเยอร์ เบอร์ บี-1012 จำนวน 1 - 2 เที่ยว			
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ			
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์			
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก			
มาตรฐานอ้างอิง	: -			
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน			

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน ส่น้ำคุณภาพสูงผลิตจากสารอะคริลิกเรซินและพวงซีพีเอสที่ปกปิดพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย ได้พื้นผิวที่เรียบเนียน สวยงาม * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี * ทนทานต่อน้ำ และการขัดถูได้ดี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน เหมาะสำหรับการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวอาคารอยู่ภายใน ผนังฉนวน คอนกรีต ภายใน เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	30	35	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : ส่น้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เจตสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ส่น้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที - เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 ชั่วโมง - เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดวาบไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศผสมน้ำสะอาด 10 - 15% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 15 - 20% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 15 - 20%		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาสีด้วย เบเยอร์ โมวคัส เบอร์ เอ็ม-001 * การเตรียมพื้นผิว : พูนที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่ง * การเตรียมพื้นผิว : รอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิว : การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ * สีสองพื้น : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ สีสองพื้นปูนใหม่กับต่างเบอร์ อี-3000 สำหรับปูนใหม่ จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ส่น้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า * สีสองพื้น : สีสองพื้นปูนกันชื้นบนกระเบื้อง เบเยอร์ โปรคิก โพรเมอร์ บี 1900 จำนวน 1 เที่ยว * สีสองพื้น : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ สีสองพื้นปูนใหม่กับต่างเบอร์ อี-3000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซิลด์ ส่น้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว		
การเก็บรักษา	* ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น * อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ * คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	* ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ * อากาศสดชื่น * หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ * ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	* เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	* มาตรฐานอุตสาหกรรม 272-2541 สีอียูซีน		
ขนาดบรรจุ	* 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		